Mysteel 数据：部分钢厂铁矿石库存调查统计（20221008）

一、烧结粉矿数据

本网站对唐山、邯郸、邢台、山东、山西、河南、陕西、南方区域、沿江区域的 114 家钢厂的铁矿石库存做了统计，这些样本钢厂以中小规模为主，产量在 100-1000 万吨不等，占全国产量的 43%左右（由于样本钢厂产能结构调整，按照 2021 年生铁产量分类，现 100-200 万吨产样本钢厂为 29 家，200-300 万吨 32 家，300-400 万吨 21 家，400 万吨以上 32 家）。该统计能够反映当前以及未来全国钢厂对于铁矿石使用的大体变化以及趋势。

8 日 Mysteel 统计新口径 114 家钢厂进口烧结粉总库存 2542.23 万吨，环比上期减 511.22 万吨，烧结粉总日耗 112.09 万吨，增 2.4 万吨。原口径 64 家钢厂进口烧结粉总库存 1135.02 万吨，减 245.34 万吨，烧结粉总日耗 55.28 万吨，增 2.14 万吨，库存消费比 20.53，减 5.44，烧结矿中平均使用进口矿配比 82.85%，减 0.61，钢厂不含税平均铁水成本 2839 元/吨，降 5 元/吨。此外，新口径 114 家钢厂剔除长期停产样本后不含税铁水成本 2943 元/吨，降 5 元/吨 。

图表 1

日期	进口矿烧结粉矿总库存	进口矿烧结粉矿总日耗	库存消费比	原口径平均天数	国产矿烧结粉矿总库存	国产矿烧结粉矿总日耗
2022/9/7	1220.23	54.85	22.25	19	106.30	10.32
2022/9/14	1201.93	55.29	21.74	19	104.29	10.67
2022/9/21	1277.18	56.28	22.69	21	108.00	10.85
2022/9/28	1380.36	53.14	25.98	25	118.49	10.31
2022/10/8	1135.02	55.28	20.53	19	98.50	11.01

图表 2

区域	进口矿烧结粉矿总库存	进口矿烧结粉矿总日耗	国产矿烧结粉矿总库存	国产矿烧结粉矿总日耗
邯邢	233.15	12.22	15.80	1.69
南方	491.90	10.97	18.05	1.16
山东	105.40	7.65	9.50	1.29
山西	55.31	5.17	12.15	1.65
唐山	150.26	14.92	39.00	4.67
沿江	99.00	4.35	4.00	0.55

图表 3

生铁产能规模	进口矿烧结粉矿总库存	进口矿烧结粉矿总日耗	国产烧结粉矿总库存	国产矿烧结粉矿总日耗
200 以下（不包含 200）	69.70	4.25	15.60	1.76
200-300（不包含 300）	255.32	12.89	21.85	2.23
300-400（不包含 400）	201.00	11.45	21.40	3.11
400 以上	609.00	26.69	39.65	3.91

二、入炉配比以及钢厂铁水成本

日期	进口矿烧结配比	不含税平均铁水成本	球团入炉配比	烧结矿入炉配比	块矿入炉配比	烧结矿入炉品位
2022/9/7	84.63%	2895	15.71%	73.58%	10.71%	55.42%
2022/9/14	83.69%	2863	15.88%	73.47%	10.65%	55.52%
2022/9/21	83.45%	2846	15.65%	73.52%	10.84%	55.50%
2022/9/28	83.46%	2844	15.93%	72.86%	11.21%	55.50%
2022/10/8	82.85%	2839	15.93%	72.97%	11.10%	55.50%

三、新口径数据

日期	进口矿烧结粉矿总库存	进口矿烧结粉矿总日耗	国产矿烧结粉矿总日耗	进口矿烧结配比	不含税平均铁水成本	球团入炉配比	烧结矿入炉配比	块矿入炉配比	烧结矿入炉品位	不含税平均铁水成本(剔除长期停产样本)新
2022/9/7	2788.30	109.25	18.86	83.53%	2938	16.29%	73.33%	10.38%	55.37%	2998
2022/9/14	2787.91	111.04	19.16	83.09%	2914	16.44%	73.09%	10.47%	55.43%	2971
2022/9/21	2856.17	113.58	18.87	83.50%	2894	16.21%	73.16%	10.64%	55.42%	2946
2022/9/28	3053.45	109.69	18.69	83.00%	2896	16.28%	72.71%	11.01%	55.42%	2948
2022/10/8	2542.23	112.09	19.56	82.72%	2892	16.28%	72.77%	10.95%	55.41%	2943

Mysteel 调研指标注释说明-铁矿石（链接地址）

资讯编辑：娄梅 021-26093169

资讯监督：朱克东 021-26094214

资讯投诉：陈杰 021-26093100

免责声明： Mysteel 力求使用合理的数据调研方法，在数据发布的过程中避免复杂的数据运算，客观公正地表达数据调研的原始内容，但这并不构成对客户的直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。调研中的数据均来源于本公司合法获得的相关资料，不存在因不正当手段获取的数据。Mysteel 不确定客户收到本数据调研时相关数据是否已发生变更，调研中的数据和解读仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本数据调研及解读所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本数据调研或解读内容引起的任何损失承担任何责任。

版权声明：本调研内容中所涉及的数据版权归 Mysteel 所有，为非公开资料，仅供 Mysteel 客户使用。未经 Mysteel 书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制、转载、播放、展示或以其他方式使用本调研中的数据内容，否则均构成知识产权的侵犯。Mysteel 保留对任何侵权行为和有悖数据的引用行为进行追究的权利。申请授权及投诉，请联系 Mysteel（021-26093397）处理。

部分钢厂铁矿石库存调查统计注释说明

调研指标注释说明：

1、 进口烧结粉矿总库存：指从国外港口离港至钢厂厂区这些范围内的所有烧结机使用的进口铁矿石总量；

2、 进口烧结粉矿总日耗：指调研当期烧结机进口粉矿的当天消耗量（即期值）；

3、 库存消费比：指统计范围内样本进口烧结粉矿总库存与进口烧结粉矿总日耗的比率；

4、 原口径平均天数：指在产的钢厂中进口烧结粉矿可用天数的平均值；

5、 国产烧结粉矿总库存：指钢厂厂区堆放供烧结机使用的国内粉矿库存量；

6、 国产烧结粉矿总日耗：指调研当期烧结机国产粉矿的当天消耗量（即期值）；

7、 进口矿烧结配比：指每家样本钢厂中烧结粉矿中进口矿占比的平均值；表中的日耗，均为调研当期一天的消耗量；

8、 不含税平均铁水成本：每吨铁水的税前成本均值，由于每家生产工艺的差异和成本的计算方式差异，该数值仅作趋势性参考；另外，新增的不含税平均铁水成本(剔除长期停产样本）指剔除长期停产（大于半年）样本后的每吨铁水的税前成本均值；

9、 球团入炉配比：指高炉中球团的使用比例（球团、块矿、烧结矿入炉配比相加为 1，不包含废钢、面包铁等用量）；

10、烧结矿入炉配比：指高炉中烧结矿的使用比例；

11、块矿入炉配比：指高炉中块矿的使用比例；

12、烧结矿入炉品位：指高炉中使用烧结矿的铁品位；

数据采集方式：电话调研

数据采集频率：每周一次

数据发布频率：每周一次

数据发布日期：每周四（遇节假日顺延）

数据发布时间：北京时间 9：00

数据发布地址：https://list1.mysteel.com/article/p-4261----------1.html

样本代表性说明：样本选择 114 家中小型民营企业作为样本，对其生产情况进行统计，反映当前以及未来全国钢厂对于铁矿石使用的大体变化以及趋势；该样本占当时全国总产能的 43%左右。